This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFICE

Patent Abstracts 1 Japan

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE

10012377 16-01-98

APPLICATION DATE

: 19-06-96

APPLICATION NUMBER

: 08158671

APPLICANT: SEIKO EPSON CORP;

INVENTOR: KIGUCHI HIROSHI;


INT.CL


H05B 33/10 B41J 2/01


TITLE


MANUFACTURE OF ACTIVE MATRIX

TYPE ORGANIC EL DISPLAY BODY









ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an active matrix type organic EL display body at low cost by pattern-applying organic light emitting materials of red, green and blue on a base having a thin film transistor by means of lnk jet.

SOLUTION: On a glass base 101, an iTO transparent picture element electrode 103 is formed after a thin film transistor 102 is formed thereon. A positive hole injection layer 104 of polyphenylene vinylene or the like is further formed thereon. This positive hole injection layer 104 is obtained by applying polytetrahydrothlophenyl phenylene of precursor followed by heating and polymerization. Organic light emitting layers 106-108 of red, green and blue are formed thereon every picture element. The organic light emitting layers are color- arranged and formed according to the pattern of each color every picture element by an ink jet printer 105. Further, A reflecting electrode 109 such as Mg, Ag or the like is formed thereon by evaporation.

COPYRIGHT: (C) JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-12377

(43)公開日 平成10年(1998) 1月16日

(51) Int.Cl.6

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 B 33/10

B41J 2/01

H05B 33/10

B41J 3/04

101Z

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平8-158671

(22)出顧日

平成8年(1996)6月19日

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 下田 達也

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(72)発明者 宮下 悟

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(72)発明者 木口 浩史

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)


(54) 【発明の名称】 アクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法


(57)【要約】


【解決手段】従来、パターニングができないとされた有機EL材料をインクジェット方式により形成および配列することで、赤、緑、青の発光色を備える有機発光層を画素毎に任意にパターニングすることが可能となった。これにより、フルカラー表示のアクティブマトリックス型有機EL表示体を実現した。

【効果】安価で大画面のフルカラー表示体が製造可能となり、効果は大である。









【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された透明画素電極上層に正孔注入層が形成され、 この上層に少なくとも各画素毎に赤、緑、青より選択さ れた発光色を有する有機発光層が形成され、更にこの上 層に反射電極が形成されるアクティブマトリックス型有 機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層の形 成および配列がインクジェット方式によりなされること を特徴とするアクティブマトリックス型有機EL表示体 の製造方法。

【請求項2】 薄膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された透明画素電極上層に少なくとも各画素毎に 赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が 形成され、更にこの上層に反射電極が形成されるアクテ ィブマトリックス型有機EL表示体の製造方法におい て、前記有機発光層の形成および配列がインクジェット 方式によりなされることを特徴とするアクティブマトリ ックス型有機EL表示体の製造方法。

【請求項3】 薄膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された反射画素電極上層に少なくとも各画素毎に 赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が 形成され、この上層に正孔注入層が形成され、更にこの 上層に透明電極が形成されるアクティブマトリックス型 有機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層の 形成および配列がインクジェット方式によりなされるこ とを特徴とするアクティブマトリックス型有機EL表示 体の製造方法。

【請求項4】 薄膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された反射画素電極上層に少なくとも各画素毎に 赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が 形成され、更にこの上層に透明電極が形成されるアクテ ィブマトリックス型有機EL表示体の製造方法におい て、前記有機発光層の形成および配列がインクジェット 方式によりなされることを特徴とするアクティブマトリ ックス型有機EL表示体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ を用いたアクティブマトリックス型のE L表示体のイン クジェット方式を用いた製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、蛍光性有機化合物を含 む薄膜を、陰極と陽極とで挟んだ構成を有し、前記薄膜 に電子および正孔 (ホール) を注入して再結合させるこ とにより励起子(エキシトン)を生成させ、このエキシ トンが失活する際の光の放出(蛍光・燐光)を利用して 発光させる素子である。

【0003】この有機EL素子の特徴は、10V以下の 低電圧で100~10000 cd/m2 程度の高輝度の 面発光が可能であり、また蛍光物質の種類を選択するこ

とにより青色から赤色までの発光が可能なことである。 【0004】有機EL素子は、安価な大面積フルカラー 表示素子を実現するものとして注目を集めている (電子 情報通信学会技術報告、第89巻、NO. 106、49 ページ、1989年)。報告によると、強い蛍光を発す る有機色素を発光層に使用し、青、緑、赤色の明るい発 光を得ている。これは、薄膜状で強い蛍光を発し、ピン ホール欠陥の少ない有機色素を用いたことで、高輝度な フルカラー表示を実現できたと考えられている。

【0005】更に特開平5-78655号公報には、有 機発光層の成分が有機電荷材料と有機発光材料の混合物 からなる薄膜層を設け、濃度消光を防止して発光材料の 選択幅を広げ、高輝度なフルカラー素子とする旨が提案 されている。

【0006】しかし、いずれの報告にも、実際のフルカ ラー表示パネルの構成や製造方法については言及されて いない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】前述の有機色素を用い 20 た有機薄膜吐素子は、青、緑、赤の発光を示す。しか し、よく知られているように、フルカラー表示体を実現 するためには、3原色を発光する有機発光層を画素毎に 配置する必要がある。従来、有機発光層をパターニング する技術は非常に困難とされていた。原因は、一つは反 射電極材の金属表面が不安定であり、蒸着のパターニン グ精度が出ないという点である。2つめは、正孔注入層 および有機発光層を形成するポリマーや前駆体がフォト リソグラフィー等のパターニング工程に対して耐性が無 いという点である。

【0008】本発明は、上述したような課題を解決する ものであり、その目的は、有機発光層をインクジェット 方式により画素毎にパターニングしたアクティブマトリ ックス型E L表示体の製造方法を提供することにある。 [0009]

【課題を解決するための手段】本発明に関わるアクティ ブマトリックス型有機EL表示体の製造方法は、薄膜ト ランジスタを有するカラス基板に形成された透明画素電 極上層に正孔注入層が形成され、この上層に少なくとも 各画素毎に赤、緑、青より選択された発光色を有する有 機発光層が形成され、更にこの上層に反射電極が形成さ 40 れるアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方 法において、前記有機発光層の形成および配列がインク ジェット方式によりなされることを特徴とし、また、薄 膜トランジスタを有するガラス基板に形成された透明画 素電極上層に少なくとも各画素毎に赤、緑、青より選択 された発光色を有する有機発光層が形成され、更にこの 上層に反射電極が形成されるアクティブマトリックス型 有機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層の 形成および配列がインクジェット方式によりなされるこ

50 とを特徴とする。

【0010】更に、薄膜トランジスタを有するガラス基 板に形成された反射画素電極上層に少なくとも各画素毎 に赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層 が形成され、この上層に正孔注入層が形成され、更にこ の上層に透明電極が形成されるアクティブマトリックス 型有機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層 の形成および配列がインクジェット方式によりなされる ことを特徴とし、また、薄膜トランジスタを有するガラ ス基板に形成された反射画素電極上層に少なくとも各画 素毎に赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発 光層が形成され、更にこの上層に透明電極が形成される アクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法に おいて、前記有機発光層の形成および配列がインクジェ ット方式によりなされることを特徴とする。

【0011】本発明は、要するに図3に示すように、基 板上に形成された信号線301、ゲート線302、画素 電極303および薄膜トランジスタ304上に、インク ジェット法により、赤、緑、青色の有機発光材料をパタ ーニング塗布することで、フルカラー表示を実現するも のである。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態に ついて図面を参照して説明する。

【0013】 (実施例1) 図1に示すように、ガラス基 板101上に薄膜トランジスタ102を形成してから、 ITO透明画素電極103を形成する。

【0014】正孔注入材料としてポリマー前駆体である ポリテトラヒドロチオフェニルフェニレンをコーティン グする。加熱により、前駆体はポリフェニレンビニレン となり、厚さ0.05ミクロンの正孔注入層104が形 30 成される。

【0015】次に、インクジェットプリント装置105 により赤、緑、青色を発色する発光材料をパターニング 塗布し、厚さ0.05ミクロンの発色層106、10 7、108を形成する。赤色発光材料にはシアノポリフ ェニレンビニレン、緑色発光材料にはポリフェニレンビ ニレン、青色発光材料にはポリフェニレンビニレンおよ びポリアルキルフェニレンを使用する。これらの有機E L材料はケンブリッジ・ディスプレイ・テクノロジー社 製であり、液状で入手可能である。

【0016】最後に、厚さ0.1~0.2ミクロンのM gAg反射電極109を蒸着法により形成する。

【0017】これにより、直視型のフルカラー有機EL 表示体が完成する。

【0018】(実施例2)図2に示すように、ガラス基 板201上に薄膜トランジスタ202を形成してから、 AlLi反射画素電極203を形成する。

【0019】次に、インクジェットプリント装置207 により赤、緑、青色を発色する発光材料をパターニング

色発光材料にはシアノポリフェニレンビニレン、緑色発 光材料にはポリフェニレンビニレン、青色発光材料には ポリフェニレンビニレンおよびポリアルキルフェニレン を使用する。これらの有機EL材料はケンブリッジ・デ ィスプレイ・テクノロジー社製であり、液状で入手可能 である。

【0020】正孔注入材料としてポリマー前駆体である ポリテトラヒドロチオフェニルフェニレンをキャスト法 により形成する。加熱により、前駆体はポリフェニレン ビニレンとなり、正孔注入層208が形成される。

【0021】最後に、ITO透明電極209を蒸着法に より形成する。

【0022】これにより、反射型のフルカラー有機EL 表示体が完成する。

【0023】 (実施例3) 有機発光層の有機発光材料と して2,3,6,7-テトラヒドロ-11-オキソー111,511,1111-(1) ベンゾピラノ[6,7,8-ij]-キノリジン-10-カルボン酸を 用い、有機正孔注入層材料として1,1-ビス-(4-N,N-ジト リルアミノフェニル)シクロヘキサンを用い、両者を混 20 合することで緑色の発光材料とする。

【0024】同様に、赤色の有機発光材料として、2-1 3',4'-ジヒドロキシフェニル)-3,5,7-トリヒドロキシ-1 **ーベンゾピリリウムパークロレートを用いて正孔注入層** 材料と混合する。

【0025】更に、青色発光層には有機正孔注入材料と してトリス(8-ヒドロキシキノリノール)アルミニウムを 用い、有機発光材料として、2,3,6,7-テトラヒドロ-9-メチルー11-オキソー1H,5H,11H-(1)ベンゾピラノ(6,7,8-i j]-キノリジンを混合し、発光材料を作成する。

【0026】実施例1または実施例2と同様な工程で、 各々の発光層をインクジェットプリンタ装置により局所 パターニングし、アクティブマトリックス型有機EL表 示体を作成する。

【0027】なお、本実施例で使用した有機EL材料以 外にも、アロマティックジアミン誘導体 (TDP)、オ キシジアゾールダイマー (OXD)、オキシジアゾール 誘導体(PBD)、ジスチルアリーレン誘導体(DS A)、キノリノール系金属錯体、ベリリウムーベンゾキ ノリノール錯体(Beba)、トリフェニルアミン誘導 40 体(MTDATA)、ジスチリル誘導体、ピラゾリンダ イマー、ルブレン、キナクリドン、トリアゾール誘導 体、ポリフェニレン、ポリアルキルフルオレン、ポリア ルキルチオフェン、アゾメチン亜鉛錯体、ポリフィリン 亜鉛錯体、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、フェナントロ リンユウロピウム錯体が使用できるが、これに限られる 物ではない。

[0028]

【発明の効果】従来、パターニングができないとされた 有機EL材料をインクジェット方式により形成および配 塗布し、発色層204、205、206を形成する。赤 50 列することでパターニングが可能となり、フルカラー表 示のアクティブマトリックス型有機EL表示体を実現した。これにより、安価で大画面のフルカラー表示体が製造可能となり、効果は大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態におけるアクティブマトリックス型有機EL表示体の工程を示す図である。

【図2】本発明の第2の実施形態におけるアクティブマトリックス型有機EL表示体の工程を示す図である。


【図3】本発明の薄膜トランジスタ上にインクジェット 法により形成された発色層を示す図である。


【符号の説明】


- 101 ガラス基板
- 102 薄膜トランジスタ
- 103 透明画素電極
- 104 正孔注入層
- 105 インクジェットプリンタヘッド
- 106 有機発光層(第1色)
- 107 有機発光層(第2色)

【図1】









108 有機発光層(第3色)

109 反射電極

201 ガラス基板

202 薄膜トランジスタ

203 反射画素電極

204 有機発光層(第1色)

205 有機発光層(第2色)

206 有機発光層(第3色)

207 インクジェットプリンタヘッド

10 208 正孔注入層

209 透明電極

301 信号線

302 ゲート線

303 画素電極


304 薄膜トランジスタ


305 有機発光層(第1色)


306 有機発光層(第2色)

307 有機発光層(第3色)

【図2】







【図3】

